



FLEXGARD XI-C

CONCENTRADO

Revestimiento anti-incrustación al agua para redes de acuicultura

FLEXGARD XI-C es un tratamiento anti-incrustación al agua para redes de acuicultura. FLEXGARD XI-C es fácil de aplicar y seca mediante la evaporación del agua del sistema, por lo que no requiere equipos de instalación complejos. Este producto anti-incrustación permite un ahorro significativo en comparación con otros más tradicionales, a la vez que le ofrece a los usuarios todas las ventajas anti-incrustación propias de FLEXGARD.

INSTRUCCIONES DE USO:

FLEXGARD XI-C es un producto concentrado que debe diluirse antes de su aplicación. El grado de dilución viene determinado por varios factores como por ejemplo el nivel de protección deseado, el tamaño de la malla y el peso de los soportes, entre otros. Normalmente, el porcentaje de dilución con agua del producto oscila entre un mínimo de 40% y un máximo de 100% del volumen. Para diluir FLEXGARD XI-C es necesario añadir el concentrado a un tanque y después agregar la cantidad adecuada de agua, reservando una pequeña parte para aclarar el envase de transporte. Por ejemplo, 1000 litros de FLEXGARD XI-C se diluirían con 500 litros para lograr una dilución del 50%.

Una vez el producto y el agua están en el mismo tanque, es necesario mezclarlos hasta lograr una combinación homogénea, lo cual puede lograrse mediante la utilización de bombas de alto volumen o de mezcladores de hélice. El tamaño del mezclador o de la bomba dependerá del volumen y de las dimensiones del tanque. Una empresa cualificada en la utilización o suministro de estos materiales podrá asesorarle en la selección del equipo más adecuado. Una vez que se ha preparado la solución, es necesario removerla de vez en cuando para asegurar que la mezcla se mantiene homogénea.

La mejor aplicación se logra mediante la inmersión, es decir, sumergiendo completamente toda la jaula en la solución durante un periodo de entre 30 y 60 minutos para lograr que el producto penetre totalmente hasta el centro del haz.

Una vez tratadas, las redes pueden secarse colgadas al aire o en una atmósfera de altas temperaturas. El tiempo de secado puede reducirse significativamente si se permite que un buen flujo de aire pase por las redes, ya sea de manera natural o mecánica.

EL PRODUCTO DEBE PROTEGERSE EN TODO MOMENTO DE TEMPERATURAS DE CONGELACIÓN.

Para obtener información específica en relación a sus preguntas o circunstancias concretas, póngase en contacto con un representante de FLEXABAR.

GARANTÍA Y LIMITACIÓN DE DAÑOS

El vendedor de este material garantiza la conformidad del mismo con su descripción química y su idoneidad para los fines especificados en su etiquetado, siempre y cuando se utilice siguiendo las instrucciones y en condiciones de uso normales. Por su parte, el comprador debe asumir el riesgo derivado de cualquier uso no contemplado en las instrucciones. El vendedor no presta ninguna otra garantía explícita o implícita, incluidas cualesquiera otras garantías explícitas o implícitas relativas a la idoneidad o comercialización del producto. Ningún agente del vendedor estará autorizado para prestar dichas garantías salvo que lo haga por escrito y haciendo mención específica a esta garantía. La responsabilidad del vendedor en relación con cualquier incumplimiento de la garantía no excederá en ningún caso el precio del material sobre el que se formule la reclamación.

BADINOTTI CHILE S.A.

Tel: +56.65.455340 - +56.65.223800 Fax: +56.65.431166 - Ruta El Tepual Km. 9.3 PUERTO MONTT (CHILE)

E-mail: chile@badinotti.com Web: www.badinotti.com